



Kohlensaurer Magnesiumkalk

Unser hochwertiges, natürliches Düngemittel aus bestem Dolomitgestein – kontrolliert und überwacht durch die LGA Bautechnik GmbH.

Kohlensaurer Magnesiumkalk 91 fein

56 %	CaCO ₃
35 %	MgCO ₃
< 3 mm	100%
< 1 mm	75%
< 0,09 mm	20 – 25%
Reaktivität	> 15 %
Feuchte	ca. 3 %

Kohlensaurer Magnesiumkalk 91 mikrofein

56 %	CaCO ₃
35 %	MgCO ₃
< 3 mm	100%
< 1 mm	95%
< 0,09 mm	25 – 50%
Reaktivität	> 20 %
Feuchte	ca. 3 %

Kohlensaurer Magnesiumkalk 95 mikrofein, trocken

59 %	CaCO ₃
36 %	MgCO ₃
< 3 mm	100%
< 1 mm	95%
< 0,09 mm	25 – 50%
Reaktivität	> 20 %
Feuchte	< 0,5 %

Lagerungshinweis: Um die Qualität des Kalkes im Anlieferungszustand zu erhalten, möglichst vor Feuchtigkeit schützen und nicht in Senken lagern.